



技術と共に向上する

松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満2丁目8番5号

P00006001A

バーレルプロセス油Pシリーズ

(合成系パラフィン炭化水素)

代表性状 (出荷規格ではありません)

項目	P-6	P-18	P-26	P-46	P-56	P-150	P-380	P-1500	P-2200	P-10000	P-37500	
密度 (15°C) g/cm ³	0.800	0.820	0.826	0.833	0.830	0.833	0.838	0.843	0.846	0.850	0.852	
アニリン点 °C	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	
引火点 (COC) °C	160	218	232	246	248	248	248	280	300	302	306	
流動点 °C	-65.0	-65.0	-60.0	-55.0	-52.5	-50.0	-40.0	-32.5	-30.0	-15.0	-5.0	
動粘度 mm ² /s	100°C	1.70	4.00	5.50	7.80	10.0	20.0	40.0	100	150	600	2,000
	40°C	5.20	18.0	28.5	47.0	60.0	155	380	1,300	2,200	10,000	37,500
	-40°C	260	2,900	7,800	20,300	---	---	---	---	---	---	---
粘度指数	---	120	132	135	150	150	156	165	175	240	300	
酸価 mgKOH/g	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
色 (ASTM)	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	

(2021.9)