



## 物理特性表 ④

項目	単位	フロロエクスセル				FKM-70
		403	HT	B	ESD	
硬さ(JIS.A)	point	78	72	70	80	70
引っ張り強さ	MPa	17.6	15.7	20.9	20.0	13.6
伸び	%	290	190	240	250	270
100%モデュラス	MPa	4.7	7.1	6.6	8.0	4.5
圧縮永久歪 (P-26 O-ring 25%圧縮)	200°CX70h	23	29	13	18	16
	250°CX70h	-	21	-	-	-
	275°CX70h	-	35	-	-	-
常時使用上限温度	°C	230	275	200	200	200
CF・SF		▲	×	▲	▲	×
汚染性		◎	▲	▲	▲	×

◎:全く問題なし ○:問題なし ▲:注意を要する ×:使用不可

Best Partner with Excellent Materials & Services