



## 物理特性表 ②

項目	単位	バーレルパーフロ					
		70W	55C	70P	MSP2	SPZ	SPα
硬さ(JIS.A)	point	70	50	72	70	83	70
引っ張り強さ	MPa	9.8	7.4	10.3	15.0	13.8	12.0
伸び	%	149	260	180	250	140	165
100%モデュラス	MPa	6.0	1.71	—	3.22	8.1	5.0
圧縮永久歪		28★	45★	23★	32★	27★	27★
常時使用上限温度	°C	200	200	230	230	230	230
O <sub>2</sub>		○	◎	◎	◎	◎	◎
CF・SF		○	○	◎	◎	◎	◎
NF <sub>3</sub>		○	○	◎	◎	◎	◎
汚染性		▲	◎	◎	◎	◎	◎

★200°C × 70hr (P-26 O-ring 25%圧縮)

◎: 全く問題なし ○: 問題なし ▲: 注意を要する ×: 使用不可

Best Partner with Excellent Materials & Services